

**FABKIM FUGA STANDARD 1-6mm (AZS – 039 TS 11140 (13888) STANDARTINA UYGUNDUR)**

**SİLİKONLU DƏRZ DOLĞU MATERIALI**

**Təsviri:** Sement əsaslı, plastik özəlliyə malik silikonlu dərz dolğu materialı.

**İstifadə yerləri:** FABKIM FUGA STANDARD 1-6mm yaşayış binalarının iç məkanlarının döşəmə və divar zəminlərində hər cür kafel və keramik plitələr və bu kimi materialların 1-6mm-ə qədər olan dərz aralarına doldurula bilər. FABKIM FUGA STANDARD 1-6mm istifadə ediləcəyi zəmin toz, kir və yağdan təmizlənməli, dərz araları isə nəmli süngər ilə təmizlənməlidir. FABKIM FUGA STANDARD 1-6mm ilə dolğu işlərinə plitələr yapışdırıldıqdan 24 saat sonra başlanılmalıdır.

**Hazırlanması:** 0,26-0,33 litr təmiz suyu 1kq. FABKIM FUGA STANDARD 1-6mm (26-33%) ilə qarışdırılmalıdır. Qarışığı 10 dəqiqə dinləndirmək gərəkdir. Daha sonra təkrar qarışdırılaraq istifadə edilməlidir.

**Yararlılıq müddəti:** Qarışıq hazırlandıqdan sonra 1 saat ərzində istifadə olunmalıdır.

**İstifadə müddəti:** 20 dəqiqə (zəmin və ortam istilik 20°C).

**İstifadə:** istifadə olunacaq yerin temperaturu +5°C ilə +35°C arası olmalıdır. FABKIM FUGA STANDARD 1-6mm dərz boşluqlarına şpatel ilə dairəvi hərəkətlərlə doldurulmalıdır.

**Təmizləmə:** FABKIM FUGA STANDARD 1-6mm qurumağa başlar başlamaz nəmli süngər ilə plitələrin üzərindən təmizlənməlidir. FABKIM FUGA STANDARD 1-6mm quruduqdan sonra quru bez ilə plitələrin üstü təmizlənilib parıldadılmalıdır.

**Sərfiyyat miqdarı:** döşənəcək plitələrin ölçüsü qalınlığı və işlənəcək dərzə əsasən dəyişir.

**Saxlama müddəti:** quru yerdə bağlaması açılmamış halda 1 ildir.

**DİQQƏT:** açıq məkanlarda işlərkən həddindən artıq günəş şüalarının və ya küləyin olduğu yerlərdə işləməyin. Məhlulə həddindən artıq su əlavə etməyin. Əlavə məlumatı texniki kataloqdan ala bilərsiniz.

## FLEXIBLE SILICONE GROUTING MATERIAL

**Description:** cement based plasticized, heat resistant silicone joint filler for ceramic tiles.

**Suitable surface:** it is suitable for grouting joints up to 1-6mm. in width between ceramic tiles. The joints should be free of dust, dirt, oil and etc. Clean the surface with a damp sponge before application. Grouting should be done at least 24 hours after the tiles are fixed.

**Mixing:** mix 0,26-0,33 lt. of clean water with 1kg. of powder (%26-33). Let the mortar rest for 10 minutes and then mix again before using.

**Pot life:** 1 hour under normal conditions.

**Open time:** 20 minutes under normal conditions (20°C substrate and ambient temperature).

**Application:** the ambient temperature should be around +5°C and +35°C. Apply the grout by a grouting trowel. Work in criss cross way moving the grouting trowel diagonally to the joints.

**Cleaning:** clean the surface with a damp sponge as soon as the paste has started to set. After the grout has completely hardened the work can be finished off with dry cloth.

**Consumption:** the values change according to site conditions.

**Shelf life:** 1 year if stored in dry conditions and in the original bags.

**Attention:** do not work in hot and windy weather conditions at open air. Do not add extra water into the paste. For more information please refer to technical datasheet.

## МАТЕРИАЛ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ ШВОВ

**ОПИСАНИЕ:** силиконовый материал для заполнения швов на цементной основе со свойствами пластмассы.

**Объекты применения:** **FABKIM FUGA STANDARD 1-6mm** можно использовать для заполнения швов шириной до 1-6мм любых плиточных или керамических и т.п. облицовочных материалов, которыми покрыты внутренние стены и полы жилых зданий.

**Применение:** место применения **FABKIM FUGA STANDARD 1-6mm** нужно очистить от пыли, грязи и жировых пятен. Внутреннюю часть швов нужно очистить влажной губкой. К применению **FABKIM FUGA STANDARD 1-6mm** можно приступить через 24 часа после завершения укладки.

**Приготовление:** смешайте 1кг. **FABKIM FUGA STANDARD 1-6mm** с 0,26-0,33л. чистой воды (26-33%). Оставьте раствор на 10 минут. После повторного перемешивания раствор можно использовать.

**Срок годности:** после приготовления раствор нужно использовать в течение 1 часа. (При температуре поверхности и окружающей среды 20°C).

**Время работы:** 20 минут (при температуре 20°C).

**Применение:** работать при температуре окружающей среды от +5°C до +35°C. Нанесите **FABKIM FUGA STANDARD 1-6mm** на швы круговыми движениями с помощью резинового шпателя.

**Очистка:** **FABKIM FUGA STANDARD 1-6mm** как только начинает высыхать, нужно очистить поверхность влажной губкой. **FABKIM FUGA STANDARD 1-6mm** нужно очистить сухой тряпкой до блеска.

**Расход материала:** изменяется в зависимости от размера, толщины используемых плиток, а также применяемой ширины шва.

**Срок хранения:** 1 год в сухом месте при условии, что упаковка не открыта.

**Внимание:** не работать при чрезмерно солнечных и ветреных погодных условиях при применении в открытых помещениях. Не добавляйте слишком много воды в раствор. За более подробной информацией, пожалуйста, обращайтесь в технический каталог.

