



# MEGA DEKOR (442)



## MEGA DEKOR (442)

### AZ DİVAR KAĞIZI ÜÇÜN ÖZƏL LÜKS BOYA

**MƏHSUL HAQQINDA:** Akrilik əsaslı, mat görünüşlü, yüksək elastiklikə, yapışma gücü və örtücülüyə malik, asan tətbiq olunan, silinə bilən yüksək keyfiyyətli dekorativ son qat divar kağızı boyasıdır.

**XÜSUSIYƏTLƏRİ:** MEGA DEKOR (442) boyanla bilən hər növ divar kağızları üzərinə yüksək yapışmaq qabiliyyəti olan, elastik, çatlamayan və tökülməyən, mat görünüşlü divar kağızı boyasıdır. Zərbə və cızılmalara qarşı dözümlüdür. Hər fəsil asanlıqla tətbiq oluna bilər. Ekoloji təmizdir, qoxusuz yoxdur, ətraf mühitin dostudur.

**TƏTBİQİ:** divar kağızının yapışdırıldıqdan 48 saat sonra üzərinə iki qat olaraq MEGA DEKOR (442) tətbiq edilə bilər. MEGA DEKOR (442) tətbiqindən əvvəl səth toz, kir və yağdan təmizlənməsi və səth quru olmalıdır. MEGA DEKOR (442) 15-20% su ilə həll edilib rulo, fırça və ya püskürtmə ilə tətbiq edilir. Qatlar arası ən azı 7-8 saat gözlənilməlidir. Boya tətbiqindən sonra aletlər su ilə yuyulmalıdır. Divar kağızının divara düzgün yapışmasına və qabarıq hissələrin olmamasına xüsusi diqqət edilməlidir.

**İNCƏLİDMƏSİ:** 15-20% su ilə həll edilə bilər. **QURUMA VAXTI (20°C / 65% nisbi rütubətdə):** Toxunma quruması — 1 saat, qatlar arası gözləmə — 7-8 saat, tam quruma — 24 saatdır.

**SƏRFİYYAT:** Divar kağızının naqışı və tətbiq etmə qalınlığından asılı olaraq tək qatda 1 kq. MEGA DEKOR (442) (100-120µ film qalınlığında, 15-20% incəlməmiş) ilə 8-10 m<sup>2</sup> sahə boyanır.

**QEYD:** Tətbiq ediləcək səthlərin və məkanın temperaturu +5°C ilə +30°C arası olmalıdır. **SAXLANMA MÜDDƏTİ:** 3 ildir. İdeal saxlanma temperaturu +10°C ilə +30°C arasındadır (ağzi açılmamış orijinal qabında, sərin yerdə, donmaqdan və birbaşa günəş şüalarının təsirinə qorumaq şərti ilə).

### TƏHLÜKƏSİZLİK TƏDBİRLƏRİ:

**S2** Uşaqların əllərinin çatmayacağı yerlərdə saxlayın.

**S46** Udulduqda dərhal həkimə müraciət edin və qablaşma və ya etiketi göstərin.

### YARANABİLƏCƏK PROBLEMLƏR:

Bağlı qutuda qabıqlanma olması qutunun hava aldığı, çökmə və ya ayrışma varsa həddən artıq soyuq və ya isti şəraitdə saxlanıldığını göstərir. Su bəzli boya ilə boyanmış səthlərdə kiflənmə əmələ gəlməsinin səbəbi ətrafda həddən artıq nəmin olması, divarların çökdən, tavandan və ya təməldən su alması, divarlarda istilik və su izolyasiyasının zəif olmasıdır. Divarın nəm çəkəməsi zamanı divar kağızı ilə birlikdə, boya da divardan qopub. Akrilik boyaların tətbiqində müşahidə edilən incə çatlamaların səbəbi boyanın həddən artıq qalın çəkilməsi, səthin boyanarkən isti olması, hazır boyanın tərkibinə sonradan kalsit kimi dolğu maddəsinin əlavə edilməsidir. Səthə həddindən artıq qalın boya çəkildikdə və ya normadan artıq hələdici istifadə etdikdə səthdə axma və dağalanmalar şəklində görünüş əmələ gəlir. Səth həddən artıq kirli olarsa və ya boya yetərinə həll edilməzə boyanın yapışmayaaraq səthdən qopması və ya soyulması müşahidə olunur. Günəş işıqlarının birbaşa düşdüüyü divarlara boya çəkilsə, boya tez qurduğundan yapışması zəif olar. Bu və bunun kimi problemlərə qarşılaşdıqda qutu üstündəki partiya nömrəsi ilə texniki servise müraciət etsəniz probleminizlə yaxından maraqlana bilərsiniz.

**SƏHV İSTİFADƏYƏ GÖRƏ İSTEHŞALÇI MƏSULİYYƏT DAŞIMIR.**

### "FAB PRODUCTION COMPANY" MMC

Ünvan: Azərbaycan Bakı s. Binaqədi r-n., Binaqədi qəs., 1-ci mədən küç., 72 A

www.fabboya.az

Tel: +994(12) 891



Certificate/Label No ECO/2/1334-NR



ISO 9001:2015

## MEGA DEKOR (442)

### RU СПЕЦИАЛЬНАЯ ЛЮКСОВАЯ КРАСКА ДЛЯ ОБОЕВ

**ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА:** Акриловая, матовая, высококачественная декоративная краска для обоев с высокой эластичностью, адгезией и укрывистостью. Легко наносится и очищается. **ОСОБЕННОСТИ:MEGA DEKOR (442)** — матовая краска с высокой адгезией ко всем видам окрашиваемых обоев, обладает эластичностью, не растрескивается и не осыпается. Устойчива к механическим воздействиям и царапинам. Легко наносится в любое время года. Экологически чистая, без запаха и безопасная для окружающей среды.

**ПРИМЕНЕНИЕ:MEGA DEKOR (442)** наносится в два слоя через 48 часов после оклейки обоев. Перед нанесением поверхность необходимо очистить от пыли, грязи и жира, а также убедиться, что она сухая. Краска MEGA DEKOR (442) разбавляется водой на 15-20% и наносится валиком, кистью или распылителем. Между слоями следует выдерживать интервал не менее 7-8 часов. После окончания окрашивания инструменты необходимо промыть водой. Особое внимание следует уделить хорошей приклейке обоев к стене и отсутствию выступающих участков.

**РАЗБАВЛЕНИЕ:** Разбавлять водой на 15-20%. **ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ (при 20°C и 65% отн. влажности):** На отпил — 1 час. Интервал между слоями — 7-8 часов. Полное высыхание — 24 часа.

**РАСХОД:** В зависимости от рисунка обоев и толщины наносимого слоя — около 1 кг MEGA DEKOR (442) в один слой (при толщине пленки 100-120 мкм и разбавлении на 15-20%) покрывает поверхность площадью 8-10 м<sup>2</sup>.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Температура поверхности и окружающей среды при нанесении должна составлять от +5°C до +30°C.

**СРОК ГОДНОСТИ:** 3 года. Оптимальная температура хранения — от +10°C до +30°C (в нераскрытой оригинальной упаковке, в прохладном месте, защищенном от замерзания и прямых солнечных лучей).

### МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ:

**S2** — Хранить в недоступном для детей месте.

**S 46** — При проглатывании немедленно обратиться к врачу и показать упаковку или этикетку.

### ВОЗМОЖНЫЕ ПРОБЛЕМЫ:

Наличие отслоений в закрытой упаковке указывает на то, что продукт подвергался воздействию воздуха, а наличие осадка или признаков разложения свидетельствует о хранении при слишком низких или слишком высоких температурах. Появление плесени на поверхности, окрашенных водоэмульсионной краской, вызывается повышенной влажностью воздуха, попаданием воды со стен, потолка или фундамента, а также недостаточной тепло- и гидроизоляции. При впитывании влаги обои и краска могут начать отслаиваться. Образование мелких трещин при нанесении акриловых красок может быть вызвано слишком толстым слоем краски, высокой температурой поверхности во время покраски или добавлением в готовую краску наполнителей, например кальция. Если краска нанесена слишком толстым слоем или используется чрезмерное количество растворителя, на поверхности могут появиться подтеки и волны. Если поверхность слишком загрязнена или краска недостаточно тщательно перемешана, покрытие может плохо держаться, отслаиваться или отделяться от поверхности. При окрашивании стен, подверженных воздействию прямых солнечных лучей, краска высыхает слишком быстро и теряет адгезию к поверхности. Если вы столкнулись с этими или подобными проблемами, обратитесь в службу технической поддержки, указав номер партии, указанный на упаковке, чтобы специалисты могли подробно рассмотреть вашу ситуацию.

**ПРОИЗВОДИТЕЛЬ НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА НЕПРАВИЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ.**

### ООО "FAB PRODUCTION COMPANY"

Адрес: Азербайджан, г. Баку, Бинагадинский район, пос. Бинагади, ул. 1-я Мадан, 72А

www.fabboya.az

Tel: +994(12) 891



ISO 14001:2015

## MEGA DEKOR (442)

### EN SPECIALLY FORMULATED LUXURY PAINT FOR WALLPAPER

**PRODUCT DESCRIPTION:** Acrylic-based, matte, high-quality decorative topcoat wallpaper paint with high elasticity, adhesion and covering power, easy to apply and wipe off.

**FEATURES: MEGA DEKOR (442)** is a matte wallpaper paint with high adhesion to all types of paintable wallpapers, elastic, non-cracking and non-shedding. It is resistant to impacts and scratches. It can be easily applied in all seasons. It is ecologically clean, odorless and environmentally friendly.

**APPLICATION: MEGA DEKOR (442)** can be applied in two layers 48 hours after the wallpapers are pasted. Before applying MEGA DEKOR (442), the surface must be cleaned of dust, dirt and oil and the surface must be dry. MEGA DEKOR (442) is diluted with 15-20% water and applied by roller, brush or spray. At least 7-8 hours should be allowed between coats. After applying the paint, tools should be washed with water. Special attention should be paid to proper adhesion of the wallpaper to the wall and the absence of protruding parts.

**THINNING:** It should be diluted with 15-20% water.

**DRYING TIME (at 20°C / 65% RH):** Touch dry — 1 hour, waiting time between coats — 7-8 hours, complete drying — 24 hours.

**CONSUMPTION:** Depending on the pattern of the wallpaper and the thickness of the application, 1 kg per coat. MEGA DEKOR (442) (100-120µ film thickness, 15-20% thinned) covers an area of 8-10 m<sup>2</sup>.

**NOTE:** The temperature of the surfaces and the area to be applied must be between +5°C and +30°C.

**SHELF LIFE:** 3 years. The ideal storage temperature is between +10°C and +30°C (in the unopened original container, in a cool place, protected from frost and direct sunlight).

### SAFETY PRECAUTIONS:

**S2** Keep out of the reach of children.

**S 46** If swallowed, seek medical advice immediately and show this container or label.

### PROBLEMS THAT MAY OCCUR:

The presence of peeling in a sealed container indicates that the container has been exposed to air, while the presence of sediment or decomposition suggests storage under excessively cold or hot conditions. The appearance of mold on surfaces painted with water-based paint is caused by high humidity, water penetration from walls, ceilings, or foundations, as well as poor thermal and waterproof insulation. When moisture is absorbed, wallpaper and paint may begin to peel. The formation of fine cracks observed when applying acrylic paints may result from an excessively thick paint layer, a high surface temperature during painting, or the addition of fillers such as calcite to the ready-mixed paint. If the paint is applied too thickly or an excessive amount of thinner is used, runs and ripples may appear on the surface. If the surface is too dirty or the paint insufficiently mixed, the coating may fail to adhere properly and start peeling or flaking. When painting walls exposed to direct sunlight, the paint dries too quickly and adheres poorly. If you encounter these or similar issues, please contact the technical support service and provide the batch number indicated on the container so that your issue can be reviewed in more detail.

**THE MANUFACTURER IS NOT RESPONSIBLE FOR IMPROPER USE.**

### "FAB PRODUCTION COMPANY" LLC

Address: Azerbaijan, Baku city, Binagadi district, Binagadi settlement, 1st Madan Street, 72A

www.fabboya.az

Tel: +994(12) 891



ISO 45001:2018

## MEGA DEKOR (442)

### UZ DEVOR QOĞ'OZI UCHUN MAXSUS LÜKS BO'YOQ

**MAHSUL HAQIDA:** Akriil asosli, mat kórinisli, yuqori elastiklikka, yopishish kuchi va yopuvchanlik xususiyatiga ega, oson qo'llaniladigan, artib tozalanadigan, yuqori sifati dekorativ yakuniy qat devor qoğ'ozi bo'yoqidir.

**XUSUSIYATLARI:** MEGA DEKOR (442) bo'yali shi mumkin bo'lgan barcha turdagi devor qoğ'ozlari ustiga yuqori yopishish qobiliyatiga ega, elastik, yorilmaydigan, to'kilmaydigan, mat kórinisli devor qoğ'ozi bo'yoqidir. Zarba va timalishlarga chidamli. Har mavsum oson qo'llanishi mumkin. Ekologik toza, hidsiz, atrof-muhitga do'st.

**QO'LLANILISHI:** devor qoğ'ozlari yopishirilgandan 48 soat o'tgach ustiga ikki qat qilib MEGA DEKOR (442) qo'llanishi mumkin. MEGA DEKOR (442) qo'llanishidan oldin sirt chang, kir va yog'dan tozalanagan bo'lishi va sirt quruq bo'lishi kerak. MEGA DEKOR (442) 15-20% su bilan suyultirilib, rulo, cho'tka yoki purkash usuli bilan qo'llaniladi. Qatlar orasida kamida 7-8 soat kutish kerak. Bo'yoq qo'llangandan so'ng asboblar suv bilan yuvulishi lozim. Devor qoğ'ozining devorga to'g'ri yopishganligiga va qavariq joylarning yo'qligiga alohida e'tibor berilishi kerak.

**SUYULTIRILISHI:** 15-20% suv bilan suyultirilishi kerak.

**QURISH VAQTI (20°C / 65% nisbiy namlikda):** Tegib qurishi — 1 soat, qatlar orasida kutish — 7-8 soat, to'liq qurish — 24 soat.

**SARFI:** Devor qoğ'ozining naqshi va qo'llash qalnliligiga bog'liq holda, bir qat uchun 1 kg MEGA DEKOR (442) (100-120µ plyonka qalnliligida, 15-20% suyultirilgan) bilan 8-10 m<sup>2</sup> maydon bo'yaladi.

**ESLATMA:** Qo'llaniladigan sirtlar va muhit harorati +5°C dan +30°C gacha bo'lishi kerak.

**SAQLASH MUDDATI:** 3 yil. İdeal saqlash harorati +10°C dan +30°C gacha (og'zi ochilmagan original idishda, salqin joyda, muzlashdan va to'g'ridan-to'g'ri quyosh nurlaridan himoyalangan holda).

### XAVFSIZLIK CHORALARI:

**S2** Bolalar qo'li yetmaydigan joyda saqlang.

**S46** Yutilgan taqdirda darhol shifokorga murojaat qiling va qadoq yoki yorliqni ko'rsating.

### SAQLASH VA FOYDALANISH JARAYONIDA YUZAGA KELISHI MUMKIN BO'LGAN MUAMMOLAR:

Yopi qutida qobiq hosil bo'lishi qutining havo o'tayotganini, cho'kish yoki ajralish bo'lsa juda sovuq yoki juda issiq sharoitda saqlanganini ko'rsatadi. Suv asosli bo'yoq bilan bo'yalgan sirtlarda mo'g'or paydo bo'lishining sababi atrofda haddan tashqari namlik bo'lishi, devorlarning tashqaridan, tavandan yoki poydevordan suv olishi, devorlarda issiqlik va suv izolyatsiyasining sust bo'lishidir. Devor nam tortganda devor qoğ'ozi bilan birga bo'yoq ham devordan ajralib ketishi mumkin. Akriil bo'yoqlarni qo'llashda kuzatiladigan mayda yoriilishlarning sababi bo'yoqning haddan tashqari qalin surtib qo'llanishi, sirtning bo'yash vaqtida issiq bo'lishi, tayyor bo'yoq tarkibiga keyinchalik kalsit kabi to'ldiruvchi maddaning qo'shilishidir. Sirtga haddan tashqari qalin bo'yoq surtilganda yoki me'yordan ortiq erituvchi ishlatilganda sirt yuzasida oqish va to'liqinsimon kórinish paydo bo'ladi. Sirt haddan tashqari iflos bo'lsa yoki bo'yoq yetarli darajada suyultirilmasa bo'yoq yopishmay, sirtidan ajralishi yoki ko'chishi kuzatiladi. Quyosh nuri to'g'ridan-to'g'ri tushadigan devorlarga bo'yoq surtilsa, bo'yoq tez qurigan uchun yopishishi sust bo'ladi. Shu va shunga o'xshash muammolarga duch kelganda quti ustidagi partiya raqami bilan texnik servise murojaat qilsangiz muammoingiz bilan yaqindan shug'ullanishadi.

**NOTO'G'RI FOYDALANISH UCHUN ISHLAB CHIQARUVCHI KOMPANIYA JAVOBGARLIKNI O'Z ZIMMASIGA OLMAYDI.**

### "FAB PRODUCTION COMPANY" MChJ

Manzil: Ozarbayjon Respublikasi, Boku sh., Binag'adi tumani, Binag'adi posyolkasi, 1-ko'k'chasi, 72 A

www.fabboya.az

Tel: +994(12) 891



AZS -034-98 TS 5808

